

HEY'DI PRODUKTDATABLAD



HEY'DI PRO PRIMER

Primer før utlegging av avrettingsmasser og andre sementbaserte produkter.

Beskrivelse

Hey'di Pro Primer er en copolymer akryl-dispersjon som er spesielt beregnet for bruk som primer før utlegging av avrettingsmasser. Temperatur ved påføring bør være min. +10 °C.

Forarbeid - Underlag

Underlaget må være rengjort og flaten være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Bom i påstøp skal hugges opp og støpes i på nytt.

Utblanding - Bruksmåte

På ikke sugende underlag skal det alltid brukes uforynnet primer, på sugende underlag tynnes med vann etter nedenstående tabell. På ubehandlet metall blandes Hey'di Pro Primer med vanlig portland sement til vellingkonsistens for også å fungere som rust-beskyttelse. Påføring foretas med stor pensel, kost eller rulle. Unngå dammer, og fordel primeren jevnt over hele underlaget. På sterkt sugende underlag som gammel støp bør det påføres to strøk. Sørg for god ventilasjon.

Primerguide

Underlag	Blandingsforhold Primer	Vann	Forbruk primer konsentrert pr. m ²
Betong, puss	1	3	0,10-0,15
Sterkt sugende underlag (Påføres 2 omganger)	1 1	6 3	0,05 0,15
Tre, spon, vannfast spon	1	0	0,2

Tørketid

Tørketiden kan variere fra ca. 2-5 timer avhengig av underlag. Det skal ikke legges noe over primeren før denne er overflatetørr, dette gjelder også mellom flere strøk primer.

Lagring

Lagres tørt og frostfritt i inntil 1 år.

Pakning

25 liters kanne.



TEKNISKE DATA

Tørrestoffinnhold:ca. 50%

PRODUKTKODER

Hey'di varenr: 906

GTIN: 7054150009065

Nobnummer: 30160386

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produktet er ikke klassifisert merkepliktig.

Revisjonsdato: 20.10.14



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.